

AQUASMART®-FILLER

OPARTA NA WODZIE TRANSPARENTNA DWUSKŁADNIKOWA ALIFATYCZNA ŻYWICA POLIURETANOWA DO WYPEŁNIANIA WOLNYCH PRZESTRZENI W POWIERZCHNI KAMIENNEGO DYWANU

OPIS PRODUKTU

AQUASMART®-FILLER jest dwuskładnikową, opartą na wodzie alifatyczną żywicą poliuretanową idealną do fugowania wolnych przestrzeni między ziarnami kamienia na powierzchni kamiennego dywanu. Z uwagi na brak zawartości rozpuszczalników, produkt zalecany do stosowania wewnątrz budynków.

Produkt wykazuje doskonałą odporność na: UV, substancje chemiczne, tarcie i inne czynniki eksploatacyjne.

Zalecane zużycie: 1kg/m², nakładanie gumową szpachlą, wykończenie wałkiem z krótkim włosiem.

ZASTOSOWANIE

- Żywica do wypełniania przerw między ziarnami kamiennego dywanu.

CECHY I KORZYŚCI

- Produkt oparty na wodnej dyspersji poliuretanu
- Łatwa aplikacja
- Doskonała odporność na oddziaływanie UV
- Długi czas pracy po zmieszaniu

APLIKACJA

Przed przystąpieniem do aplikacji upewnij się, że powierzchnia kamiennego dywanu jest całkowicie czysta. Najlepsze efekty uzyskasz przeprowadzając prace na nowym kamiennym dywanie związanym żywicami Alchimica S.A., 12-48 godzin od zakończenia aplikacji powłoki zasadniczej kamiennego dywanu.

PRZEBIEG APLIKACJI

Mieszanie:

Wymieszaj starannie składnik A wolnoobrotowym mieszadłem (300 rpm), a następnie dodaj składnik B, kontynuując mieszanie.

Aplikacja:

Zalecane zużycie wynosi 1kg/m². Najpierw wypełnij wolne przestrzenie kamiennego dywanu dociskając **AQUASMART®-FILLER** do powierzchni gumową szpachlą, a następnie zakończ pracę wałkując powierzchnię wałkiem z krótkim włosiem.

CZYSZCZENIE

Wyczyść narzędzia wodą.

OPAKOWANIA

Zestaw 10kg (składnik A) + 0,5kg (składnik B)

OKRES PRZECHOWYWANIA

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Przechowuj w suchym miejscu w temp. 5-25°C.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Produkt oparty na wodzie, nie zawiera rozpuszczalników. Mimo to zachowaj podstawowe środki ostrożności jak np. odpowiednia odzież ochronna. Karta MSDS (Material Safety Data Sheet) dostępna na życzenie.

AQUASMART®-FILLER

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W formie płynnej (przed aplikacją):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	METODA	WYNIK
Zawartość ciał stałych (w wodzie)	%	-	40
Lepkość (Brookfield)	cP	ASTM D2196-86, @ 25 °C	~5000
Ciężar właściwy	gr/cm ³	ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 20 °C	1
Wymagana temperatura aplikacji	°C	-	> 5

W postaci związanej (po aplikacji):

WŁAŚCIWOŚCI	JEDNOSTKI	METODA	WYNIK
Twardość	Shore D	ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO R868	60
Absorpcja wody	%	-	< 4
QUV Test przyspieszonego starzenia (4h UV, @ 60 °C (UVBLamps) & 4h COND @ 50 °C)	-	ASTM G53	zdany (2,000 godz.)
Odporność na podchloryn sodu NaClO 5%	-	10 dni @ 25° C	zdany
Odporność na HCl 1N, PH=0.5	-	10 dni @ 25° C	zdany
Odporność na KOH 5%	-	10 dni @ 25° C	zdany

ŻADNA Z NASZYCH INSTRUKCJI LUB SPECYFIKACJI, OPUBLIKOWANA W FORMIE PISEMNEJ LUB INNEJ, NIE JEST DOKUMENTEM PRAWNIE WIĄŻĄCYM, ZARÓWNO W UJĘCIU OGÓLNYM JAK I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK PRAW OSÓB TRZECICH, ANI TEŻ NIE ZWALNIA ZAINTERESOWANYCH OSÓB Z OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA WŁAŚCIWYCH PRÓB W CELU STWIERDZENIA PRZYDATNOŚCI PRODUKTU. ALCHIMICA S.A. NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU WYKORZYSTANIA NINIEJSZYCH INFORMACJI LUB ZASTOSOWANIA PRODUKTU, KTÓREGO TE INFORMACJE DOTYCZĄ

