

GEOTEXTILE-50

OPIS PRODUKTU

Geowłóknina poliestrowa (100%) o gramaturze 50gr/m², nietkana.

ZASTOSOWANIE

Zbrojenie płynnej membrany poliuretanowej HYPERDESMO® na detalach, obróbkach blacharskich, pęknięciach itp. Stosowana z płynnymi membranami poliuretanowymi z zawartością rozpuszczalnika jak również bezrozpuszczalnikowymi.

APLIKACJA

Geowłóknina jest stosowana pomiędzy dwie warstwy HYPERDESMO® metodą „mokre na mokre”.

Warunki aplikacji:

- Temperatura: 5-35°C.
- Wilgotność względna: < 85%.

PAKOWANIE

Kolor biały: rolka 100cmx200m.

PRZECHOWYWANIE

Przechowuj w suchym pomieszczeniu w temperaturze 5-25°C.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Geowłóknina nie jest materiałem niebezpiecznym.

DANE TECHNICZNE

WŁAŚCIWOŚĆ	JEDNOSTKA	METODA	WYNIK
Ciężar	g/m ²	EN ISO 9864	50
Siła rozciągająca	KN/m	EN ISO 10319	0.7-0.9
Grubość	mm	EN ISO 9863-1	0.65-1.05
Rozciągnięcie przy zerwaniu	%	EN ISO 10319	≥60

Alchimica Polska

AlchiPolska Sp. z o.o. • ul. Chorzowska 6, 40-121 Katowice • tel. (+48) 32 746 07 46 • kontakt@alchimica.com.pl • www.alchimica.com.pl

Informacje i zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów Alchimica są podane w dobrej wierze przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia. Odnoszą się one do produktów przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez Alchimica S.A. Z uwagi na występujące w praktyce zróżnicowanie materiałów, substancji, warunków i sposobów ich używania, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności w przypadku używania produktów niezgodnie z ich zaleceniami.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.



FABRIC ROLL MAT/EE/12-07-13